RESCATE DE COLECCIONES DAÑADAS POR EL AGUA:

EL RESCATE A VUELO DE PÁJARO

Material	Prioridad	Precauciones de Manipulación	Sistema de empaquetamiento	Método de secado
Papel				
Manuscritos, documentos, y pequeños dibujos	Congele o seque durante las primeras 48 horas	No separe hojas sueltas	Intercale plástico entre capetas y empaque en canastas plásticas o cajas de cartón	Al aire, al vacio 1 o por congelación al vacío (liofilización) 2
Acuarelas y otros medios solubles	Congele inmediatamente o seque	No use papel secante que puede borronear	Intercale plástico entre capetas y empaque en canastas plásticas o cajas de cartón	Al aire o por congelación al vacío (liofilización)
Mapas, impresos grandes y manuscritos	Congele o seque durante las primeras 48 horas	No separe hojas sueltas	Empaquete en cajones de mapoteca, bandejas metálicas anchas (de panadería), cajas planas, láminas de madera prensada cubiertas de polietileno	Al aire, al vacio o por congelación al vacío (liofilización)
Papeles con terminación brillante/satinadas	Empaquete inmediatamente, luego congele o seque durante las primeras 48 horas		Mantenga mojado poniéndolos en contenedores forrados con bolsas de polietileno	Únicamente por congelación al vacío (liofilización)
Grabados y dibujos enmarcados	Congele o seque durante las primeras 48 horas		Quite el marco si es posible, luego empaque como para manuscritos o mapas (ver arriba)	Una vez quitado el marco y el pasapartus, seque al aire o por congelación al vacio (liofilización)
Libros				
Libros y panfletos	Congele o seque durante las primeras 48 horas	No abra ni cierre, no separe cubiertas	Separe con papel de cera (para congelador), empaque con lomo hacia abajo en canastas plásticas o cajas de cartón	Al aire, al vacio o por congelación al vacío (liofilización)
Encuadernaciones de cuero o vitela /pergamino	Congele inmediatamente	Como arriba	Como arriba	Al aire, o por congelación al vacio (liofilización)
Libros y publicaciones seriadas en papel brillante/satinado	Empaque inmediatamente. Congele o seque durante las primeras 48 horas	Como arriba	Mantenga mojado; empaque lomo hacia abajo en contenedores forrados con bolsas plásticas de polietileno	Sólo por congelación al vacío (liofilización)
Pinturas				
Pinturas	Seque inmediatamente	Deje escurrir y lleve horizontalmente	Cara arriba sin tocar la pintura	Seque al aire. Vea instrucciones
Floppy diskettes				
Floppy diskettes/diskettes de computador	Empaque inmediatamente	No toque la superficie del diskette con las manos	Contacte al suministrador y averigüe el mejor método	Contacte al suministrador y averigüe el mejor método de secado
Grabaciones de video y sonido				
Discos	Seque durante las primeras 48 horas. No se ha probado el congelamiento; si es necesario congele por encima de -18°C (0°F)	Sostenga los discos por sus bordes. Evite golpes	Empaquete verticalmente en canastas de plástico forradas de espuma de polietileno	Seque al aire
Cintas de Audio y Video	No se ha probado el congelamiento; si es necesario congele por encima de -10°C		Empaque verticalmente en cajones de plástico o cartón. No ponga peso sobre los lados de los carretes o cassettes	Seque al aire
Fotografías				
Fotografías de Colodión (ambrotipos, ferrotipos, panotipos, negativos de colodión húmedos)	La tasa de recuperación es baja. Seque inmediatamente	Manipule con cuidado, tienen soportes de vidrio u otro material transparente	Horizontalmente en recipiente acolchado	Seque al aire con la cara hacia arriba. Nunca por congelación al vacío (liofilización)
Daguerrotipos	Seque inmediatamente	Manipule con cuidado, usualmente están enmarcadas bajo vidrio	Horizontalmente en recipiente acolchado	Seque al aire con la cara hacia arriba
Nitratos con emulsiones solubles	Congele inmediatamente	No use papel ni toque la superficie		Seque al aire, pruebe secado por congelación al vacío (liofilización)
Copias en papel, negativos y diapositivas	Congele o seque durante las primeras 72 horas. Orden de rescate: 1) fotografías a color, 2) copias de papel; 3) negativos y	No toque las emulsiones con las manos	Mantenga en agua fría. Empaquete en recipientes forrados con bolsas plástica de polietileno	Orden de preferencia: 1) secar al aire; 2) descongelar y secar al aire; 3) secar por congelamiento al vacío (liofilización). Nunca seque